



FONDOSYNT

FONDO ACRILICO FISSATIVO COPRENTE TRASPIRANTE E PIGMENTABILE ALL'ACQUA, PER FINITURE, INTONACI, CLS E CARTONGESSO, IN INTERNI ED ESTERNI

PROBLEMA

Le superfici intonacate, in cls, in muratura e in cartongesso, prima di essere verniciate, spesso necessitano di un fondo:

- fissativo, per evitare affioramenti ed eliminare la polverosità;
- colorato, per aumentare la coprenza del rivestimento o della pittura successiva senza alterare la traspirabilità.

DESCRIZIONE

FONDOSYNT è un fondo pigmentato acrilico all'acqua.

Grazie alla sua formulazione garantisce ottima penetrazione ed aggrappo al supporto mantenendo un'ottima traspirabilità ed è colorabile con tintometro.

CAMPI DI IMPIEGO

FONDOSYNT è indicato per intonaci, premiscelati, calcestruzzo e cartongesso in interni ed esterni.

CONFEZIONI

Secchiello da 5 lt.

MODALITA' DI IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito ed asciutto e privo di parti incoerenti o in fase di distacco. In caso di infestazione di muffe o alghe pretrattare con opportuni e specifici prodotti. Nel caso di superfici con vecchie pitture verificare sempre l'adesione.

APPLICAZIONE

FONDOSYNT è pronto all'uso e va quindi solo rimescolato per dare omogeneità. Il prodotto residuo non utilizzato si conserva per molti mesi a seconda delle condizioni climatiche, nelle confezioni ben richiuse. È diluibile con acqua per un massimo del 20%.

FONDOSYNT può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo in unica mano.

CONSUMO

0,2 lt/m² (comunque in funzione della porosità e quindi dell'assorbimento del supporto).

VANTAGGI

- A base acqua.
- Unico prodotto con 3 funzioni: consolidare, regolarizzare, migliorare la coprenza.
- Colorabile a tintometro.

AVVERTENZE

- Temperatura d'applicazione da +5°C a +35°C.
- Non aggiungere altri materiali come cementi, inerti, additivi, ecc.
- Nei periodi caldi, evitare una rapida essiccazione del prodotto per almeno 24 ore.
- Non applicare su superfici sporche o polverose.
- Pulire gli attrezzi con acqua e le superfici rivestite con uno straccio umido subito dopo la posa.
- Stoccare in luogo asciutto nelle confezioni originali chiuse.



CARATTERISTICHE TECNICHE		FONDOSYNT
	NORMATIVA	
Aspetto		Liquido
Colore		Bianco base oppure vedi mazzetta colori (300 colori standard)
Massa volumica apparente	EN 2811-1	1,20 ± 0,10 kg/lt
pH		7-8
Diluizione		utilizzo tal quale, o fino a diluizione con acqua max 20%
Temperatura di applicazione		+5°C ÷ +35°C
Applicazione		manuale o spruzzo
Tempo di attesa – essiccazione fuori tatto (*)		ca. 6 ÷ 8 ore
Tempo di attesa – essiccazione in profondità (*)		ca. 24 ore
Permeabilità al vapore acqueo	EN 7783-2	Sd < 0,14 m
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto		12 mesi

(*) I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l'aumento della temperatura.

